



AEROVAP HYGRO ONE

ÉCRAN FREIN-VAPEUR HYGRORÉGULANT VALEUR Sd de 0,5 à 25m

AVANTAGES

- ◉ PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU VARIABLE EN FONCTION DE L'HUMIDITÉ RELATIVE
- ◉ HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE
- ◉ LIMITE LES RISQUES DE CONDENSATION DANS LES PAROIS
- ◉ FAVORISE LE SÉCHAGE DES BOIS DE STRUCTURE



DOMAINES D'APPLICATION

AEROVAP HYGRO ONE + EST UNE MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR HYGRORÉGULANTE DONT LA PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU, VARIE DE 0.5 À 25m, EN FONCTION DE L'HUMIDITÉ RELATIVE.



EN HIVER, sa valeur Sd élevée bloque la circulation de la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur et protège l'isolant et la paroi de l'humidité.



EN ÉTÉ, sa valeur Sd faible favorise la circulation de la vapeur d'eau de l'extérieur vers l'intérieur et permet le séchage des parois.

Mise en œuvre : Pour une parfaite étanchéité à l'air, la membrane AEROVAP HYGRO doit être posée, marquage vers l'intérieur, avec les accessoires prévus à cet effet.



ISOLATION
EXTÉRIEURE



PAROIS **MAÇONNÉES**
AVEC REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR **VENTILÉ**
OU **NON VENTILÉ**



COMBLES
AMÉNAGÉS ET
NON AMÉNAGÉS



PAROIS **OSSATURES**
BOIS AVEC REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR **VENTILÉ**
OU **NON VENTILÉ**

Pour identifier les accessoires compatibles pour une parfaite étanchéité à l'air ou à l'eau, consultez le tableau des fonctionnalités et compatibilités.

VALEUR SD
DE 0,5m
À 25m

**HYGRO-
RÉGULANT**

MASSE
85g / m²

COMPLEXE
2 COUCHES

ROULEAU
1,50m
x50m

COMPOSITION :

- 2 couches :
1 non tissé + 1 revêtement hygrovariable

Masse surfacique ISO 536
Réaction au feu, EUROCLASSE, EN 13501-1
Résistance à la pénétration de l'eau
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)
Résistance à la traction sens longitudinal
Résistance à la traction sens transversal
Allongement sens longitudinal
Allongement sens transversal
Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal
Résistance à la déchirure au clou sens transversal
Tenue en température

85 g/m²
E-d2
W1
0,5 m - 25 m
120 N/50 mm
100 N/50 mm
60 %
60 %
80 N
80 N
-40°C / 80 °C