

AVANTAGES

- Aspect mat velouté
- Fort pouvoir couvrant
- Excellente adhérence
- Multi-supports
- Résistance accrue aux UV et à la chaleur
- Sans fixateur



Réglementation en vigueur :
Norme AFNOR T 36005
FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Sécurité :
Produit en phase aqueuse,
non soumis à l'étiquetage.

Directive DECOPAINT :
Ce produit contient
moins de 1g/L de COV

FABRIQUÉ EN FRANCE

PEINTURE TREK INTERIEUR/EXTERIEUR

Impression et finition multi-supports en intérieur et extérieur.

SUPPORTS ADMIS

Intérieur : Plaque de plâtre, ancien fond peint, PVC, carrelage (hors sol), verre, faïence, bois non déformable, radiateurs, supports ferreux imprimés et non ferreux.

Extérieur : Tous types de supports ferreux prépeints ou imprimés, tous supports de construction, métal neuf : appliquer un antirouille au préalable, acier galvanisé : appliquer une impression spéciale galva au préalable, bois non déformable*.

* Possibilité d'appliquer sur les volets extérieurs, cabanons de jardin et portes de garage en bois.
Favoriser une application à l'AIRLESS en extérieur pour un meilleur rendu

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1.

OUTILS

Brosse, rouleau, Airless.

NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau.

ROULEAU RECOMMANDÉ

Microfibre ou polyester (12 mm)

RENDEMENT

De 10 à 12 m² au litre.

SÉCHAGE (À 23°C – 50% HR)

Sec : 1 h.

Recouvrable : 6 h.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT

Seaux de 4 et 10 L

COULEURS

Existe en blanc et en gris anthracite (RAL 7016)

CONSERVATION

18 mois dans un emballage non entamé.
Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

BRILLANT SPÉCULAIRE

7% sous un angle de 85°

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Classe 1

EXTRAIT SEC (EN POIDS)

60 %.

DENSITÉ

1,43

POUVOIR COUVRANT :

Classe 1 – Lessivable

