


AVANTAGES

- Haut rendement
- Qualité supérieure
- Aspect velouté tendu
- Lavable



Réglementation en vigueur :
Norme AFNOR T 36005
FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Sécurité :
Produit en phase aqueuse,
non soumis à l'étiquetage.

Directive DECOPAINT :
Ce produit contient
moins de 1g/L de COV

FABRIQUÉ EN FRANCE

PEINTURE VELOUTÉ MAT INTÉRIEUR

Peinture acrylique de finition Velouté mat intérieur,
destinée à être appliquée surtout sur murs de cuisine et salles d'eau

SUPPORTS ADMIS

Tous supports imprimés en intérieur, murs et plafonds :
plaques de plâtre, anciennes peintures et supports enduits
en bon état.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.
Sur plaques de plâtre neuves, imprimer avec l'impression
POLAIRE IMPRESSION de SEMIN.

APPLICATION

Après séchage complet de l'impression,
appliquer 1 couche impression et 1 à 2 couches de POLAIRE VELOUTÉ

OUTILS

Brosse, rouleau microfibre tissé HD de 10 ou 12mm et Airless buse 517
(Pression 80 bars). Dilution 3% maximum.

NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau.

NOMBRE DE COUCHES

1 à 2 couches.

RENDEMENT

9 m² au litre.

SÉCHAGE (À 23°C – 50% HR)

Sec : 2 h.
Recouvrable : 6 h.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C
et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT

Seaux de 4 et 15 L

CONSERVATION

18 mois dans un emballage non entamé.
Stocker à l'abri du gel et à l'abri des fortes chaleurs.

BRILLANT SPÉCULAIRE

5 à 8% sous un angle de 85°

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : classe 2

EXTRAIT SEC (EN POIDS)

57 %.

MASSE VOLUMIQUE

1,52 (norme EUR PL 004).

